

Предназначение

Мира Р 97 – это шпатлевка с адгезией к стальным пластинам, цинковым пластинам, алюминию, луженым поверхностям, армированному стеклопластику (GRP) и дереву. Дополнительными свойствами этого изделия премиум-класса являются короткое время высыхания, легкость шлифовки, а также возможное нанесение толстослойного покрытия без образования пор.

Скорость растекания: --

Инструкции по эксплуатации

	Цвет бежевый					
	Пропорция смешивания	Отвердитель	по весу (лак : отвердитель)	по объему (лак : отвердитель)		
	Мира Härter P	100 : 2	--	--		
	Отвердитель	для полной покраски	для частичной покраски			
	--	--	--			
	Срок годности после смешивания компонентов	3–4 мин. с Мира Härter P при 20 °С				
	Растворитель	--				
	Вязкость распыления	Гравитационный краскопульт	Комбинированное/Безвоздушное распыление			
	--	--	--			
	Метод нанесения:	Метод нанесения	Отвердит ель	Давление (бар)	Размер форсунк и [мм]	Число распыле ний
	--	--	--	--	--	--
	Время испарения растворителя из пленки	--				
	--					
	Толщина сухого покрытия	--				

**Время сушки**Температура
объекта

«от пыли»

«на
отлип»готово к
сборкеготово к
шлифовкеготово к
повторно
му
нанесению

20 °С

--

--

--

20 мин.

--

60 °С

--

--

--

5 мин.

--

Указание**Хранение:**

--

**Содержание ЛОС
(летучих органических
соединений):**

По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории В/б) составляет: 250 г/л.

Этот продукт содержит не более 6 г/л ЛОС.

Рабочие условия:

Температура от +10 °С, относительная влажность до 80 %. Обеспечить достаточную подачу и вытяжку воздуха. Кузовная шпатлевка на полиэфирной основе не отвердевает при температуре ниже + 10 °С.

**Инструкции по
эксплуатации:**

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Следует слегка отшлифовать поверхности. Удалить неотвердевший слой старого покрытия и грунтовки. Не следует наносить на термопластичные или кислотосодержащие поверхности (Reaktionsprimer). Необходимо тщательно перемешать кузовную шпатлевку с отвердителем. Не следует применять более 3 % Härter P! Недостаточная или избыточная дозировка отвердителя может привести к появлению пятен в отделочном слое покрытия. Необходимо очищать и обезжиривать всю окрашиваемую поверхность посредством Mira Silikonentferner перед каждой операцией. Очистить дефектные участки от ржавчины до оголенного металла и отшлифовать наждачной бумагой P 80 / 150. После сушки необходимо произвести сухую шлифовку при помощи наждачной бумаги P 150 / 240. До нанесения шпатлевки следует отшлифовать всю поверхность сухой наждачной бумагой P 240 / 360 до получения матовой отделки. При шпатлевании цветных металлов (например, алюминиевых, оцинкованных поверхностей) возможно нанесение грунтовочного слоя грунт-шпатлевки Mira EP-Primer-Surfacer для обеспечения оптимальной адгезии до нанесения кузовной шпатлевки. Не следует наносить покрытие повторно, не изолировав поверхность посредством шпатлевки Mira 1K или 2K. Для улучшения антикоррозионной защиты, например, при реставрации ретроавтомобилей, необходимо загрунтовать поверхность грунт-шпатлевкой Mira EP-Primer-Surfacer (см. технический паспорт Mira EP-Primer-Surfacer). Допустима только сухая шлифовка кузовной шпатлевки.

Версия: en 0617

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке (под его личную ответственность) того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Эссенбах · Тел.: +49(0)87 03/922-0 · Факс: +49(0)87 03/922-100 · mira@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com