

1К Грунт для пластиков

Артикул	47900006
Упаковка	1 л
Цвет	прозрачный с серебристыми частицами
Плотность	0,85 - 0,89 г/см ³
Теоретический расход	7 м ² /л (при 2 мкм)



Подготовка поверхности:

Незагрунтованные пластиковые детали:

1. Очистить поверхность, используя очиститель силикона.
2. Удалить средство для разделения пресс-формы путем нагревания детали в течение 60 мин. при 60°C
3. Заматировать и очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона.



Тщательно перемешайте



Продукт готов к нанесению

Рабочая температура выше +15°C



Дюза:

1,2 - 1,4 мм

Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



Нанесение:

Максимум 2 тонких слоя



Выдержка между слоями:

3 - 5 мин.

Воздушная сушка:

15 мин. при 20°C



Последующее нанесение материалов:

Наполнители и / или лакокрасочные покрытия

Высококачественный 1К грунт применяется для усиления адгезии лакокрасочных материалов ко многим видам автомобильных пластиков, исключая полиэтилен.

Особенности:

Готов к применению.

Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам.

Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения.

Легкость в применении.

Быстро сохнет.

Поверхности, пригодные для нанесения:

Автомобильные пластики, пригодные для окрашивания: ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR мягкий и жесткий, PVC.



Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию 1К Грунта для пластика к конкретной поверхности

Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению.

Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.

Оптимальная температура нанесения 15 - 25°C.



Видео «Тест и описание ARP 1К грунт для пластиков»

