

2K WASH PRIMER 2:1

CF 2K Протравливающий грунт 2:1

Описание

Двухкомпонентный протравливающий антикоррозионный грунт.

Область применения:

для грунтования металлических деталей перед нанесением последующих материалов при окраске легкового и коммерческого транспорта.

Продукты**4-399-1000**

2K Протравливающий грунт 2:1, 1 л

4-420-0500

Активатор для 2K Протравливающего грунта 2:1, 0.5 л

Свойства

- Эффективно защищает от коррозии
- Подходит для грунтования всех типов металлических поверхностей
- После смешивания с активатором готов к нанесению
- Может перекрываться наполнителями спустя короткое время

Подложки

Сталь, алюминий, оцинкованная сталь, полиэфирные шпатлевки, лакокрасочные покрытия.








2K WASH PRIMER 2:1

CF 2K Протравливающий грунт 2:1

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность, используя C.A.R.FIT Средство для удаления силикона / Очиститель силикона
- Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы
Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие
- Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – 180 – 240
- Очистить поверхность вновь, используя C.A.R.FIT Средство для удаления силикона / Очиститель силикона

НАНЕСЕНИЕ

| | |
|--|--|
|  | В соотношении 2:1 по объему с активатором для 2К Протравливающего грунта 2:1 |
| VOC | < 780 г/л |
|  DIN 4, 20°C | Готов к нанесению |
|  | 4 часа |
| | 1.2 - 1.5 мм / входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов |
|  Нанесение | 1 – 2 слоя |
|  Толщина сухой пленки | 8 – 10 мкм / 1 слой |
|  Межслойная выдержка | 15 минут |
|  Выдержка перед нанесением последующих материалов | 15 – 30 минут |

2K WASH PRIMER 2:1

CF 2K Протравливающий грунт 2:1

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Шлифование:

Не требуется

Далее:



Наносить 1К/2К наполнители и лакокрасочные покрытия.

Примечание

- Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны
- Не наносить протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала
- Перед нанесением тщательно перемешать грунт с активатором
- Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию С.А.Р.FIT Протравливающего грунта 2К к таким поверхностям
- Только для профессионального применения!
- Остатки любых материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

2K WASH PRIMER 2:1

CF 2K Протравливающий грунт 2:1

| Продукты | Упаковка | Срок хранения при 20°C | Плотность | Цвет |
|------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|
| | | (лет) | (г/л) | |
| 4-399-1000 | банка 1 л | 1 | 960 | желтый |
| 4-420-0500 | банка 0.5 л | 1 | 860 | бесцветный |

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.