

Комплект лака UHS

Артикул	30301150	
Упаковка	1 л лак	0,5 л отвердитель
Цвет	прозрачный	
Плотность смеси	0,97 - 0,99 г/см ³	
Теоретический расход	9 - 10 м ² /л (при 50 мкм)	



Смешивание:
Добавить 50% по объему отвердителя для 2K UHS прозрачного лака



Жизнеспособность:
до 2 часов



Вязкость:
18 - 19 сек. (DIN 4 мм), 20°C



Диаметр дюзы:
1,3 - 1,5 мм.
Входное давление в зависимости от типа пистолета



Нанесение:
1,5 - 2 слоя / ок. 50 мкм



Выдержка между слоями:
5 - 7 мин./20°C
Воздушная сушка: при 20°C
монтажная прочность: 6 - 7 часов
полировать: через 10 - 11 часов
полная твердость: 5 - 7 дней



Сушка в камере:
Перед сушкой в ОСК: 10 мин./20°C
60°C = 30 мин. (t °C на поверхности детали)



ИК - сушка:
10 мин на коротких волнах

2K UHS прозрачный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Обладает повышенной стойкостью к царапинам. Характеризуется высокой твердостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению (не желтеет), а также устойчивостью к химическим и атмосферным воздействиям. Предназначен для нанесения на сольвентные и водоразбавимые покрытия.

Особенности:

Высокий блеск.
Прост в нанесении.
Обладает очень хорошей растекаемостью.
Быстро сохнет, хорошо полируется.
Устойчив к воздействию погодно-климатических факторов.

Поверхности, пригодные для нанесения:

Водоразбавимые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия.



Не наносить на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, а также на термопластичные покрытия.



Видео
«Комплект лака UHS»