

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 980 1К

арт.: 980.07.0000.1, 980.07.0000.4

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный наполнитель на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы относящийся к 1К-системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется. Подлежит покрытию любыми видами красок

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- заводское лакокрасочное покрытие
- кислотные грунты
- ламинаты полиэфирные
- полиэфирные шпатлевки
- стекловолоконные и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
- грунты и 1К-наполнители




ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К шпатлевок. Использовать только на отшлифованных поверхностях.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слои с толщиной не более 40-60 мкм. с промежуточной выдержкой. Минимальная температура нанесения +15°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

								
Грунт - 100 Раст-ль - 50	cap 4/ 23°C DIN 53211 27-29 сек	1.3-1.8 мм 3-4 бар 2х=80-120 мм	HVLP 1.5-1.8 мм 2 бар	10 мин/23°C	30 мин/23°C 10 мин/60°C 100 мкм	3-5 мин	P320-P500	P600-P1000

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,2кг/л (20°C)
Точка возгорания	>26°C
Содержание сухого остатка	54%
Расход материала	6м²/1л/100 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры
Цвет	серый
Упаковка	1л, 4л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)