

Базовая эмаль металлик

Артикул	Цвет
47955306	602 авантюрин
47954606	371 амулет
47912406	240 белое облако -UNI
47955406	буран
47954106	230 жемчуг
47912506	630 кварц
47912606	665 космос
47956806	790 кориандр
47954306	281 кристалл
A-R200001-FH	221 ледниковый
47954806	280 мираж
47954706	606 млечный путь
47954206	270 нефритити
47955106	419 опал
47954906	387 папирус
47955506	691 платина
47955206	448 рапсодия
47902306	610 рислинг
47912706	690 снежная королева
47954506	360 сочи

Теоретический расход: 8 - 9 м²/л
в зависимости от цвета

Упаковка 3 л

Высококачественная готовая эмаль с эффектом металлика, применяемая для окраски автомобилей по двухслойной технологии. ARP металлик может использоваться как для небольших ремонтов, так и для полной перекраски кузова автомобиля.

Особенности:

Превосходное распределение пигментов.
Отличная растекаемость базового покрытия.
Обладает хорошей укрывающей способностью.
Короткая межслойная сушка.

Поверхности, пригодные для нанесения:

Полностью отвержденное, тщательно очищенное и матированное заводское или старое лакокрасочное покрытие. Загрунтованные или обработанные наполнителем поверхности.



Видео «Тест базовой эмали ARP»



Подготовка поверхности:

Тщательно очистить поверхность, используя очиститель силикона.
Шлифовать «по-сухому» абразивами P400 – P500 или шлифовать «по-мокрому» абразивами P600 – P800
Перед нанесением еще раз тщательно очистить поверхность, используя очиститель силикона и полностью высушить



Смешивание:

ARP металлик хорошо перемешать.
1 : (0,3 – 0,5) по объему с разбавителем ARP для металликов.
Тщательно перемешать и отфильтровать перед нанесением



Вязкость:

15 сек. (DIN 4 мм), 20°C



Нанесение:

RP 1,2 – 1,3 мм / 2,0 бар
HVLP 1,3 – 1,4 мм / 1,8 – 2,0 бар
Перед нанесением туманного слоя настроить окрасочный пистолет по входному давлению



Выдержка между слоями:

10 - 15 мин. при 20°C.



Толщина сухой пленки:

15 – 25 мкм



Последующее нанесение материалов:

Наносить 2К лаки

