



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ ПРОДУКТОВ JETA PRO ПО ОБЪЕМУ И ВЕСУ

грунты
лаки
защитные покрытия

Наименование материала		Плотность, г/см ³	По объему (в частях)	По весу (в граммах)
ГРУНТЫ ИЗОЛЯТОРЫ / ГРУНТЫ НАПОЛНИТЕЛИ				
5550	Грунт-изолятор кислотный 1:1 JETAPRO, цвет: жёлтый	0,90	1	100
5550 HRD	Отвердитель для грунта-изолятора кислотного 5550 JETAPRO	0,83	1	92
5551 grey	Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETAPRO, акриловый, цвет: серый.	1,418	3	100
5551white	Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETAPRO, акриловый, цвет: белый.	1,418		
5551 black	Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETAPRO, акриловый, цвет: чёрный.	1,38		
5551 HRD	Отвердитель для грунта мокрый-по-мокрому 5551 JETAPRO	0,969	1	22,5
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 35%	до 22
5552	Грунт-изолятор эпоксидный 4:1 JETAPRO, цвет: серый	1,50	4	100
5552 HRD	Отвердитель для грунта-изолятора эпоксидного 5552 JETAPRO	0,91	1	15
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 30%	до 17
5553 grey	Грунт-наполнитель 4:1 JETAPRO, акриловый, цвет: серый	1,692	4	100
5553 white	Грунт-наполнитель 4:1 JETAPRO, акриловый, цвет: белый	1,668		
5553 black	Грунт-наполнитель 4:1 JETAPRO, акриловый, цвет: черный	1,632		
5553 HRD	Отвердитель для грунта-наполнителя 5553 JETAPRO	0,96	1	14
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 25%	до 13
5554	Грунт адгезионный 1K JETAPRO для пластика	0,885		
5651 grey	Грунт-наполнитель Optimal 5:1 JETALIGHT, акриловый, цвет: серый	1,55	5	100
5651white	Грунт-наполнитель Optimal 5:1 JETALIGHT, акриловый, цвет: белый	1,58		
5651 black	Грунт-наполнитель Optimal 5:1 JETALIGHT, акриловый, цвет: черный	1,54		
5651 HRD	Отвердитель для грунта-наполнителя Optimal 5651 JETALIGHT	0,98	1	13

5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 30%	до 17
5751	Грунт-наполнитель Express 4:1 JETAPRO, акриловый, цвет: серый	1,62	4	100
5751 HRD	Отвердитель для грунта-наполнителя Express 5751 JETAPRO	0,9	1	14
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 25%	до 14
ЛАКИ				
5513 HS	Лак New Formula 2:1 HS JETAPRO	0,97	2	100
5513 HRD HS	Отвердитель для лака New Formula 5513 JETAPRO	0,973	1	50
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0	0
5514 MS	Лак New Formula 2:1 MS JETAPRO	0,95	2	100
5514 HRD MS	Отвердитель для лака New Formula 5514 JETAPRO	0,96	1	50
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0-10%	0-9
5611 HS	Лак 2:1 HS JETALIGHT	0,98	2	100
5611 HRD HS	Отвердитель для лака 5611 JETALIGHT	0,97	1	50
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	5-10%	4,5-9
5612 MS	Лак Optimal 2:1 MS JETALIGHT	0,97	2	100
5612 HRD MS	Отвердитель для лака Optimal 5612 JETALIGHT	0,96	1	50
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0	0
5613 HS	Лак Express 4:1 HS JETAPRO	0,92	4	100
5613 HRD HS	Отвердитель для лака Express 5613 JETAPRO	1,018	1	28
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0	0
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ				
5776	Защитное 2К покрытие на полиуретановой основе (цвет-черный)	1,23	3	100
5776 HRD	Отвердитель для 2К ПУ покрытия (цвет-черный)	0,97	1	25
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0	0
5777	Защитное 2К покрытие на полиуретановой основе(колеруемое)	1,25	3	100
5777 HRD	Отвердитель для 2К ПУ покрытия (колеруемое)	1	1	27

5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0-20%	0-18
	Базовая эмаль на акриловой основе (только для 5777)	0,9-1	15-20%	10-15