



## Инструкция по применению

# BLACK LABEL

Матовый лак

# BL-

25.01.2010

### Описание:

2K Прозрачный матовый лак, для окраски автомобилей, мотоциклов и другой техники.

### Свойства:

- Легко наносится, быстро сохнет
  - Может применяться как для целикомой, так и панельной окраски
  - Степень матовости 90%
  - Повышенная стойкость к царапинам
- На основе акрилового сополимера

### Химический состав:


BLH - отвердитель  
SR – разбавитель универсальный

### Сопутствующие продукты:

### Подложки:

- Базовые краски и грунты BUGTONE
- Все заводские OEM покрытия
- Большинство базовых ремонтных красок

### Подготовка материала:



#### Смешивание

Материал	Объем	Вес
A BL-	1	100 гр.
B BLH-	3	32 гр.

Разбавитель 10-30%



#### Рабочая вязкость при 20°C

DIN 4: 16-19 сек  
FORD4: 16-19 сек



#### Оборудование для распыления


Краскопульт	Дюза, мм	Давление, бар	Расстояние, см
Верхняя подача	1,2-1,4	2,0	15-20
Нижняя подача	1,4-1,8	2,0	15-20
HVLP	1,2-1,4	0,7 в головке	10-15



#### Количество слоев

2 слоя с межслойной выдержкой 5-10мин. для лучшего результата, до достижения матовости

50-60 микрон



Сушка при 20°C  
8 часов

Сушка при 60°C  
30 мин



**BUGTONE**

FREE OF IMAGINATION

## Инструкция по применению

**BLACK LABEL**

Матовый лак

**BL-**

25.01.2010

### Рекомендации:

- Очистить окрашиваемую поверхность от загрязнений с водой и мылом
- Обезжирить и вытереть насухо чистой салфеткой
- При необходимости произвести ремонт и нанести грунт
- Шлифовка:

Сухая: закончить P500

Мокрая: закончить P800-P1000

- Обезжирить и вытереть насухо чистой салфеткой
- Перед окрашиванием протереть салфеткой с липким слоем
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре 18-25°C/2-3 часа

### Физические свойства:

Цвет: белый  
Запах: Органического растворителя  
Плотность: 0,95 (кг/л)  
Укрывистость: 7 м<sup>2</sup>/литр  
VOC: 540 (г/литр)  
Очистка инструмента: Нитроцеллюлозный растворитель

### Хранение:

При 20°C не ограничено

После использования плотно закройте тару т.к. материал реагирует с влагой и воздухом в следствии чего теряет свои свойства.

### Фасовка:

1 литр

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания.