

Продукт: Terokal-150

Краткое описание продукта

Дата выпуска: 10 03 02

Техническая характеристика

Праймер для ремонта деталей из пластмассы для улучшения адгезии клея Terokal-9225 на полимерах.

Основа: хлорированный полиолефин

Характеристика:

Terokal-150 растворителесодержащий праймер на основе хлорированного полиолефина в баллончике-распылителе (не содержит фтористого хлороводорода)

Применение:

Terokal-150 нанести перед применением Terokal-9225 для склеивания полимеров на основе полипропилена, этиленпропилена-динеполимера, SMC, поликарбоната, акрилнитрил-бутадин-стерина и полиуретана.

Техническая характеристика:

Цвет: прозрачный
Запах: запах ксилола
Консистенция: жидко-тягучая
Плотность при 20°C: ок. 0,72 г/см³ (аэрозоль)
Выветривание при 20°C: ок. 10 мин.
Температура применения: -40°C до 80°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

1. Первичная обработка

Поверхности, предназначенные для покрытия, должны быть очищены от масел, жиров, воска, влаги, грязи, смазок и средств по уходу за полимерами. Для этого требуется обязательная предварительная очистка сильнодействующим средством. После сушки (сушильная печь, инфракрасные лучи) детали очищаются при помощи очистителя-разбавителя Reiniger+Verdunner FL. По окончании проводится отшлифовка полимеров с помощью шлифовальной машины (зернистость 120). После удаления шлифовальной пыли еще раз очистить Reiniger+Verdunner FL (время выветривания: ок. 5 минут).

2. Нанесение.

Terokal-150 распыляется из баллончика-распылителя. Перед нанесением клея Terokal-9225 необходимо время выветривания ок. 10 минут

Хранение:

Морозоопасность: нет
Рекомендуемая температура хранения: 15°C до 25°C
Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка:

Баллончик-распылитель, 150 мл Art.-Nr. 109.85 Q
(D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности
См. лист мер предосторожности
Транспортная характеристика

Указание !

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland: Henkel Teroson GmbH
Postfach 10 56 20 D-69046 Heidelberg
Hans-Bunte-Strasse 4 D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0 Telefax (06221) 704-698

Osterreich: Henkel-Klebetchnik Ges.mbH.
Erdbergstrasse 29 A-1030 Wien
Telefon (01) 7 11 04-0 Telex 13 31 01
Telefax (0222) 7 11 04-659

Schweiz: Andrer' Koch AG
Grossherweg 9 CH-8902 Urdorf/Zurich
Telefon (01) 7 34 57 11 Telefax (01) 7 34 57 44