

Инструкция по применению

25.01.2010

CLIMB DANCE

Базовая краска металлик

CD-

Описание:

Базовая краска металлик для наружной окраски автомобилей, мотоциклов, техники. Краска работает в системе база плюс лак.

Свойства:

- Краска имеет яркий блеск
- Легко наносится, быстро сохнет
- Может применяться как для целиковой, так и панельной окраски

Химический состав:

На основе акрилового сополимера


Сопутствующие продукты:

SR разбавитель универсальный

Подложки:

- Базовые краски и грунты BUGTONE
- Все заводские OEM покрытия
- Большинство базовых ремонтных красок

Подготовка материала:



Смешивание

Материал	Объем	Вес
A CD-	2	100 гр.
B SR-	1	50 гр.



Рабочая вязкость при 20°C

DIN 4: 15-17 сек
FORD4: 15-17 сек




Оборудование для распыления

Краскопульт	Дюза, мм	Давление, бар	Расстояние, см
Верхняя подача	1,2-1,6	3,0-4,0	15-20
Нижняя подача	1,4-1,8	3,0-4,0	15-20
HVLP	1,3-1,5	0,7 в головке	10-15



Количество слоев

2-3 слоя (10-20 микрон) с межслойной выдержкой 3-5 мин.
При увеличении слоев увеличить межслойную выдержку.



Межслойная выдержка при 20°C

До матовения между слоями и перед нанесением лака
Перед протиранием салфеткой от пыли, дать выдержку 20 мин.



Инструкция по применению

25.01.2010

CLIMB DANCE

Базовая краска металлик

CD-

Рекомендации:

- Очистить окрашиваемую поверхность от загрязнений с водой и мылом
- Обезжирить и вытереть насухо чистой салфеткой
- При необходимости произвести ремонт и нанести грунт
- Шлифовка:
 - Сухая: закончить P500
 - Мокрая: закончить P800-P1000
- Обезжирить и вытереть насухо чистой салфеткой
- Перед окрашиванием протереть салфеткой с липким слоем
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре 18-25°C/2-3 часа

Физические свойства:

Цвет:	Зависит от артикула
Запах:	Органического растворителя
Плотность:	0,9-1,05 (кг/л) зависит от цвета
Укрывистость:	5-7 м ² /литр при толщине пленки 10-20микрон
VOС:	720-750 (г/литр)
Очистка инструмента:	Нитроцеллюлозный растворитель

Хранение:

При 20°C не ограничено

После использования плотно закройте тару т.к. материал реагирует с влагой и воздухом, вследствие чего, теряет свои свойства.

Фасовка:

120 мл
500 мл
1 литр

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания.