

Техническая спецификация

1K КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ АЭРОЗОЛЬ

1K ETCH PRIMER SPRAY

арт. 5558

Однокомпонентный кислотный антикоррозийный грунт в аэрозольной упаковке. Обеспечивает высокую степень защиты от коррозии и обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям. Предназначен для нанесения на голый металл перед нанесением акрилового грунта.

Цвет	бежевый
Фасовка	400 мл



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Кислотный аэрозольный грунт рекомендуется для нанесения на любые типы металлических поверхностей. Грунт создает изолирующую пленку на поверхности из черного и цветного металла (включая цинк и нержавеющую сталь), избегать нанесения избыточного количества грунта на старое лакокрасочное покрытие, шпаклёвки, грунты. Перед нанесением кислотного грунта поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, грязи, жира, заматировать красным шлифовальным войлоком, очистить и обезжирить.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре выше +30°C.



НАНЕСЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Не наносить на системы выхлопа, на части двигателя.

Перед использованием баллончик необходимо хорошо встряхнуть на протяжении 2-3 минут. Наносить тонкими слоями с расстояния 20-30 см.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Рекомендуемое количество слоев 1-2. Толщина одного слоя около 10 мкм.



ИСПАРЕНИЕ

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Межслойная выдержка	5-10 минут
Выдержка перед нанесением последующих слоев	20-30 минут

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

**ОБРАБОТКА**

Грунт быстро сохнет и не нуждается в шлифовке.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Внимание! Нанесение последующих покрытий только после полного высыхания кислотного грунта.

Акриловые грунты

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

10 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.